



Gemeinsam Werte schaffen.

BACHL EPS Trittschall-Dämmrolle (Thermorolle) Tackersystem EPS 045 DES sm

Technische Daten

Trittschalldämmung, Rollbahnen aus Styropor (EPS DES) nach DIN 4108 Teil 10 für **Verkehrslasten bis 4,0 kN/m²** zum Einsatz unter Fußbodenheizungssystemen. Die Dämmrollen mit Selbstklebestreifen und den bekannten Eigenschaften der Trittschalldämmung sind mit einer gitterförmig-bedruckten Bändchengewebe-Folie kaschiert. Dadurch wird die Verlegung der Heizungsrohre wesentlich erleichtert.

Eigenschaften	BACHL EPS Trittschall-Dämmrolle (Thermorolle) Tackersystem EPS 045 DES sm
Qualitätstyp	EPS 045 DES sm
Anwendung nach DIN 4108-10	DES - Trittschalldämmung
Beschaffenheit	oberseitig gitterförmig bedruckte, reißfeste Bändchengewebefolie. Folienüberstand je Seite einmal längs und quer mit Selbstklebestreifen
Elementgröße	10.000 x 1.000 mm
Plattendicke	20 - 40 mm
Kantenausbildung	stumpf
CE-Schlüssel	EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(0)-S(5)-P(10)-BS50-DS(N)5-SD(i) ⁻¹ -CP(i) ⁻¹
Technische Daten	
Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D)	0,045 W/(mK)
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λ_D (EU)	0,043 W/(mK)
Wasserdampfdiffusion / μ -Wert (DIN EN 13163)	20/40
Dimensionsstabilität unter Normalklima (DIN EN 1603)	+/- 0,5 %
Temperaturbeständigkeit	< 80 °C
Brandverhalten (DIN EN 13501-1)	RtF-E
Verhalten	Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei
Entsorgung	Abfallschlüsselnummer 170604 gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) gültig für sortenreines Material, stoffliche und thermische Verwertung möglich.

Dicke [mm]	20-2	25-2	30-3	35-3	40-3
R-Wert bei 0,045 [m ² K/W] (D)	0,444	0,556	0,667	0,778	0,889
R _D -Wert bei 0,043 [m ² K/W] (EU)	0,45	0,55	0,65	0,80	0,90
Dynamische Steifigkeit s' [MN/m ³]	≤ 20	≤ 20	≤ 15	≤ 15	≤ 10
Trittschallverbesserungsmaß $\Delta L_{w,R}$ (DIN 4109, Bbl. 1, Tab. 17, harter Bodenbelag)	≥ 28	≥ 28	≥ 29	≥ 29	≥ 30
Zusammendrückbarkeit c [mm]	≤ 2	≤ 2	≤ 3	≤ 3	≤ 3

Hinweise:

Dynamische Steifigkeit: SD(i)* = dickenabhängig
 ≥ 20 mm ≤ 20 MN/m³;
 ≥ 30 mm ≤ 15 MN/m³; ≥ 40 mm ≤ 10 MN/m³;

Zusammendrückbarkeit: CP(i)* = dickenabhängig
 Dicke: ≤ 25 mm ≤ 2 mm; Dicke: ≥ 30 mm ≤ 3 mm